

فكسر سوبريم سيليكون لاصق متعدد الاستخدام

وصف المنتج

فكسر سوبريم عبارة عن لاصق عالي الجودة مصنع بتكنولوجيا هجينة لتشكيل سطح مطاطي ذا ديمومة عالية

الخصائص

- لاصق متعدد الاستخدام داخلي وخارجي .
- خالي من من الايزوسيانات والمذيبات .
- التصاق عالي مع اغلب الاسطح بدون الحاجة لدهان أساس .
- مرن بشكل دائم .
- خالي من فقاعات الهواء ولا ينكمش .
- عديم الرائحة سريع النشفان .
- مناسب للاستخدام في المنطقة التي يتم فيها تحضير .
و تقديم الطعام وتخزينه .
- يمتص الاهتزازات الصوتية والميكانيكية .
- لا يساعد على تاكل المعادن .

الاستخدامات

تم تطوير منتج فكسر سوبريم للعمل كمادة ربط ولصق لمختلف المواد الانشائية مثل الخرسانة، البلاستيك الصلب، السيراميك الأحجار، النحاس، الرصاص، الزنك، الألمنيوم، المعادن، السبائك، الفولاذ المقاوم للصدأ، الألواح الجبسية و الاسمنتية و بولي كلوريد الفينيل كما يمكن استخدامه في أماكن التخزين الباردة والمطابخ .

توجهات الاستخدام

يتم تطبيق المنتج بشكل خطوط طولية على ان تكون المسافة بين الخطوط 10-20 سم و ليس كنقط كما ينصح باستخدام شريط لاصق بسامكة 3 مم لضمان التماسك خلال اول 24 ساعة وضمان ان سماكة اللاصق كافية لمزيد من الاسئلة والاستفسارات الرجاء التواصل مع فريق الدعم الفني .

المواصفات الفنية

100 % modulus (DIN 53504 S2)	1.5 N/mm ²
النسبة معدل التطبيق 2.5 mm/6.3bar)	100-300 g\min
التطبيق على حرارة	+5°C to + 40°C
أساس المنتج	هايبرد
زمن التصلب (@ +23°C/50% RH)	2-3 mm/24 hours
وزن النوعي (ISO 1183 - 1) ملون شفاف	1.56 g/ml 1.06 g/ml
معدل الاستطالة (DIN 53504 S2)	< 350%
التدفق (ISO 7390)	< 2mm
مقاومة الصقيع أثناء النقل	Up to -15°C
صلابة (DIN 53505) ملون شفاف	52 45
التقلص (ISO 10563)	<10%
تصلب السطح (@ +23°C/50% RH)	10 minutes
درجة الحرارة التشغيلية	- 40°C to + 90°C
قوة الالتصاق (DIN 53504) ملون شفاف	2 N/mm ² 3.2 N/mm ²

القيم مأخوذة عند + 23 درجة مئوية و 50% رطوبة نسبية في ظروف المختبر المعيارية. قد تختلف البيانات حسب ظروف الموقع

تحذيرات

- غير مناسب ل PE, PP, PC, PMMA, PTFE والبلاستيك اللين .
- غير مناسب مع الكلوريدات (حمامات السباحة) .
- غير مناسب للأحجار الطبيعية .

تحضير السطح وتشطيب المنتج

درجة حرارة التطبيق + 5 درجة مئوية إلى + 40 درجة مئوية، يجب أن تكون جميع الأسطح صلبة ونظيفة وجافة وخالية من الشحوم والأتربة. نظف الفواصل. يلتصق فكسر سوبريم بشكل مثالي دون استخدام دهان اساس لمعظم

FIXER

الأسطح ذات المسامية الغليظة، وعلى الأسطح ذات المسامية يجب معالجتها مسبقاً باستخدام W68 احدى حلول منتجات فيلا (يرجى استشارات فريق الدعم الفني) ، استخدام المكشطة لتنعيم السطح .

القدرة على الطلاء

يملك فكسر سوبريم قابل للدهان باستخدام الدهان ذو الأساس المائي ومع الدهانات التي تتكون مركبين، يجب مراعاة تجريب الدهان على جزء صغير لمعرفة التوافق، ينصح بسنفرة سطح فكسر سوبريم قبل البدء بعملية الطلاء .

التنظيف

يمكن تنظيف المواد والأدوات غير الجافة باستخدام المنظف. لا يمكن إزالة المواد الجافة إلا ميكانيكياً يمكن تنظيف اليدين بالمناديل .

صلاحية المنتج

إذا تم تخزينها في مكان بارد وجاف، في عبوة أصلية غير مفتوحة، بين 5+ درجة مئوية و 25+ درجة مئوية، فإن مدة الصلاحية تصل إلى 18 شهراً من تاريخ الإنتاج .

الشهادات



EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-3: S XS3
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM



Ecode EC1 Plus



ISEGA

الصحة والامان

يجب قراءة صحيفة بيانات سلامة المنتج وفهمها قبل الاستخدام. هذه متوفرة عند الطلب وعبر مواقعنا الإلكترونية .

ضمان

يضمن منزل السيراميك بان المنتج يتوافق ، في مدة صلاحيته مع مواصفاته .

منتجات منزل السيراميك

تتوفر لدى منزل السيراميك مجموعة كبيرة من المنتجات المستوردة الاوروبية ذات الجودة العالية وتتضمن :

سيراميك وبورسلان اسباني ذو جودة عالية.

اكسسوارات التبليط .

لواصق و تروبيات البلاط اسبانية الصنع .

قطع بورسلان وسيراميك خاصة مقصوفة ومبرومة و

لملعة باستخدام ووتر جت .

اثاث بورسيليني .

Legal Disclaimer

Ceramic Home endeavors to ensure that any advice, recommendations, information it may give, is accurate and correct. It cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of its products as it has no direct or continuous control over where or how its products are applied, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us. Ceramic Home has the right to change any of the specifications mentioned in the technical data sheets upon its discretion without prior notification. Kindly refer to our website for the latest updated technical data sheets.